



minipack®

Minipack®-Torre S.p.A
Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy
P.IVA/C.F. 01633550163
tel. +39 035 563525 - fax. +39 035 564945
info@minipack.it



Product Name	BUMC
--------------	-------------

Scheda tecnica

Parte liscia

BASIC DATA	PAPE	85 µm
Composizione e spessore totale	PA poliammide	20 µm
	PE polietilene	65 µm
Peso totale		83 g/m ²

Tolleranza su spessore e peso : ± 10%

Parte gofrata

BASIC DATA ³	PAPE	100 µm
Composizione e spessore totale ³	PA poliammide	20 µm
	PE polietilene	80 µm
Peso totale		96,4 g/m ²

Tolleranza su spessore e peso : ± 10%

Specifiche della busta

Peso totale / medio	g/m ²			89,7
Resistenza alla rottura (valore medio)	N/15 mm	DIN EN ISO	ld ¹	>40
		527-1, -3	cd ²	>30
Allungamento alla rottura (valore medio)	%	DIN EN ISO	ld	>200
		527-1, -3	cd	>250
Resistenza alla saldatura	N/15 mm		150 °C / 5 bar / 1,0 sec.	≥ 25

PERMEABILITY

Permeabilità all'ossigeno	cm ³ /m ² /d/bar	DIN 53380	23 °C / 0% R.H.	50
Permeabilità al vapore acqueo	g/m ² /d	DIN 53122	23 °C / 85% R.H.	3

¹ ld = direzione longitudinale

² cd = direzione trasversale

³ Valore del film liscio, precedente al processo di goffratura.



minipack®

Minipack®-Torre S.p.A
Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy
P.IVA/C.F. 01633550163
tel. +39 035 563525 - fax. +39 035 564945
info@minipack.it



IDONEITÀ ALIMENTARE: CE :1935/2004, 1895/2005, 10/2011 e D.M. 21/03/1973 e DPR 777/82 e s.m.i. .

NON IDONEO A PASTORIZZAZIONE

MODALITA' DI STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e asciutto, non conservare in aree di stoccaggio calde o alla luce solare diretta. Si consigliano le seguenti condizioni di stoccaggio: 10 e 30 °C, 40 - 60% RH.

Questi dati tecnici sono da intendere come valori indicativi derivanti dalle nostre conoscenze ed esperienze. Essi non rappresentano nessuna garanzia di particolari caratteristiche.

25/07/2014